


DUFFELS KLOMPJE

| Beschrijving | Description | Description |
|--|--|--|
| De bakstenen zijn gevormd met een mengeling van zuivere Kempische oud-kwartaire klei. | Les briques sont composées d'un mélange d'argiles campinoises de l'ère quaternaire. | The extruded bricks are made from a mixture of Campine old-Quaternary clay. |
| De hoofdkleuren zijn een kleurenpalet van herbruiksteen. De steen is rood-oranje met donkere en lichtgrijze, alsook witte nuances. Naargelang het baksel zijn lichte schommelingen in kleur mogelijk. | Les couleurs principales de rouge-orange, sont nuancées comme une brique de récupération, avec des variations de gris clair et foncé et de blanc. Parmi les différentes cuissons, les couleurs pourraient légèrement varier. | The main colors consist of a color palette similar to reclaimed bricks. The colors vary from red-orange with dark and light grey, sometimes white shades. Slight differences in color from one series to another are possible. |
| De stenen zijn gevormd volgens de oude kempische traditie. Na het bakproces worden ze getrommeld en gecementeerd. Door het specifieke productieproces komen er kwart-, halve en driekwartstenen in de pakken voor. | Les briques sont façonnées selon l'ancienne tradition campinoise. Après la production, les briques sont tambourinées et cimentées. Par conséquent, les paquets contiennent parfois des pièces différentes du même format de la brique. | The bricks are made according to the ancient campine tradition. After firing, the bricks are tumbled and cemented. Due to his treatment, the packages may contain quarter, halved and three quarter bricks. |
| De stenen worden gefabriceerd in strengpers, met perforatie < 25 %. Ze zijn reducerend gebakken in een gasgestookte tunneloven bij een temperatuur van 1020°C. | Les briques sont fabriquées à l'étreuse avec une perforation < 25 % du volume. Elles sont cuites sous une température de 1020°C dans un four tunnel à gaz et dans une atmosphère de réduction. | The bricks are extruded with perforations less than 25% volume. The baking process takes place in a gas-heated tunnel oven of 1020°C under a reduced atmosphere. |
| Ze hebben een homogene structuur en zijn vrij van kalk- en andere insluitsels die eventueel beschadigingen kunnen veroorzaken. | Les briques ont une structure homogène et ne contiennent pas de nodules de chaux ou autres qui pourraient provoquer des dommages. | The facing bricks have a homogeneous structure and are free from lime or other inclusions that potentially might cause damages. |

Technische kenmerken / Caractéristiques techniques / Technical features

| | | |
|---|---|---|
| tolerantiecategorie / catégorie de tolérance / tolerance category | | T2 |
| maatspreidingscategorie / catégorie de variations des dimensions / range category | | R2 |
| bruto volumieke massa / masse volumique apparente sèche / gross dry density | | 1700 kg/m ³ (D1) |
| netto volumieke massa / masse volumique absolue sèche / net dry density | | 1950 kg/m ³ (D1) |
| gemiddelde genormaliseerde druksterkte / résistance à la compression normalisée / mean compressive strength | | 40 N/mm ² |
| vorstbestendigheid / résistance au gel / frost resistance | - NBN EN 771-1 - PTV 23-002 | F2 zeer vorstbestand / très résistant / very resistant |
| wateropname / absorption d'eau / water absorption | | =<10% |
| initiële wateropname / absorption d'eau initiale / initial rate of water absorption | | 0,5-1,5 kg/m ² /min |
| gehalte actieve oplosbare zouten / teneur en sels solubles actifs / active soluble salts | | S2 |
| brandreactie / réaction au feu / reaction to fire | | A1 |
| dampdoorlaatbaarheid / perméabilité à la vapeur / water vapour diffusion coefficient | | 0,55 |
| hechtsterkte / adhérence / bond strength | | 0,15 N/mm ² |
| equivalente warmtegeleidbaarheid / conductivité thermique équivalente / equivalent thermal conductivity | | 0,6 W/mk (90/90: 0,65 W/mk) |
| equivalente warmtegeleidbaarheid / conductivité thermique équivalente / equivalent thermal conductivity | | 0,53 W/mk |
| De stenen voldoen aan de BENOR norm (PTV 23-002) en aan de CE-norm (EN 771-1). | Les briques sont conformes à la norme BENOR (PTV 23-002) et à la norme CE (EN 771-1). | The bricks comply with BENOR norm (PTV 23-002) and with CE norm (EN 771-1). |



Beschikbare formaten / Formats disponibles / Available sizes

| | Formaat Format Size | aantal stenen/m ² quantité de briques/m ² number of bricks/m ² |
|-----|---------------------------|---|
| RV | 180x85x50 | 84 |
| M65 | 190x90x65 | 64 |
| WDF | 210x100x65 | 58 |

overige formaten beschikbaar op aanvraag / autres formats sur demande / other sizes on request
The size may slightly differ from one production series to another



STEENBAKKERIJ / BRIQUETERIE / BRICKS
Vaartkant rechts 4 - B-2960 Brecht
T: +32 3 313 81 98 - F: +32 3 313 71 56
info@flore.be - www.flore.be