

De stenen voldoen aan de BENOR norm (PTV 23-002) en aan de CE-norm (EN 771-1).

Les briques sont conformes à la norme BENOR (PTV 23-002) et à la norme CE (EN 771-1).

The bricks comply with BENOR norm (PTV 23-002) and with CE norm (EN 771-1).

VERWERKING

Deze stenen kunnen zowel vermetst worden met traditionele mortel en voegen, met dunbedmortel of verlijmd met voegen van 5mm.

APPLICATION

Les briques peuvent être maçonnerées et rejointoyées traditionnellement, appareillées aux joints minces ou collées avec des joints de 5mm.

APPLICATION

The bricks can be laid with traditional mortar and joints, or using thin mortar or glue with 5mm joints.

BESCHRIJVING

De bakstenen zijn gevormd met een mengeling van zuivere Kempische oud-kwartaire klei.

De bakstenen vertonen een oranje-rode kleur met af en toe witte cementsluiers. Naargelang het baksel zijn lichte schommelingen in kleur mogelijk.

De kop-en strekzijden zijn ruw en verouderd. Samen met de cementsluiers geeft dit de steen zijn karakteristieke uitzicht van herbruiksteen.

De stenen worden gefabriceerd in strengpers, met perforatie < 25%. Ze zijn gebakken in een gasgestookte tunneloven bij een temperatuur van 1040°C.

Ze hebben een homogene structuur en zijn vrij van kalk- en andere insluitsels die eventueel beschadigingen kunnen veroorzaken.

DESCRIPTION

Les briques sont composées d'un mélange d'argiles campinoises de l'ère quaternaire.

Les briques ont une couleur rouge -orange, avec parfois des voiles de ciment blanc. Parmi les différentes cuissons, les couleurs pourraient légèrement varier.

Les boutisses et les panneresses sont rugueuses et vieillies. En complément avec les voiles de ciment, nous créons l'image caractéristique d'une brique de récupération.

Les briques sont fabriquées à l'étreuse avec une perforation < 25 % du volume. Elles sont cuites dans un four tunnel à gaz sous une température de 1040°C.

Les briques ont une structure homogène et ne contiennent pas de nodules de chaux ou autres qui pourraient provoquer des dommages.

DESCRIPTION

The extruded bricks are made from a mixture of Campine old-Quaternary clay.

The bricks have a red-orange colour, with sometimes white cement shades. Slight differences in colour from one series to another are possible.

The stretcher and headers look rough and aged. Together with the cement shades, this creates the typical image of reclaimed bricks.

The bricks are extruded with perforations less than 25%. The baking process takes place in a gas-heated tunnel oven of 1040°C.

The facing bricks have a homogeneous structure and are free from lime or other inclusions that potentially might cause damages.

TECHNISCHE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL FEATURES

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| tolerantie categorie / catégorie de tolérance / tolerance category | | T2 |
| maatspreidingscategorie / catégorie de variations des dimensions / range category | | R2 |
| bruto volumieke massa / masse volumique apparente sèche / gross dry density | | 1700 kg/m ³ (D1) |
| netto volumieke massa / masse volumique absolue sèche / net dry density | | 1950 kg/m ³ (D1) |
| gemiddelde genormaliseerde druksterkte / résistance à la compression normalisée / mean compressive strength | | 40 N/mm ² |
| vorstbestendigheid / résistance au gel / frost resistance | NBN EN 771-1 PTV 23-002 | F2 |
| | | zeer vorstbestand / très résistant / very resistant |
| wateropname / absorption d'eau / water absorption | | =<10% |
| initiële wateropname / absorption d'eau initiale / initial rate of water absorption | | 0,5-1,5 kg/m ² /min |
| gehalte actieve oplosbare zouten / teneur en sels solubles actifs / active soluble salts | | S2 |
| brandreactie / réaction au feu / reaction to fire | | A1 |
| dampdoorlaatbaarheid / perméabilité à la vapeur / water vapour diffusion coefficient | | 0,55 |
| hechtsterkte / adhérence / bond strength | | 0,15 N/mm ² |
| equivalente warmtegeleidbaarheid / conductivité thermique équivalente / equivalent thermal conductivity | | 0,6 W/mk (90/90: 0,65 W/mk) |

BESCHIKBARE FORMATEN / FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE SIZES -

| Formaat / Format / Size | Aantal stenen m ² / Quantité de briques m ² / number of bricks/m ² | | | Voeg / Joint 12mm | | Voeg / Joint 5mm | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| RV | 180x85x50 mm | m ² = 84 | m ² = 98 | WF | 210x100x50 mm | m ² = 73 | m ² = 84 |
| M50 | 190x90x50 mm | m ² = 80 | m ² = 93 | WDF | 210x100x65 mm | m ² = 58 | m ² = 66 |
| M65 | 190x90x65 mm | m ² = 64 | m ² = 73 | EWF65 | 215x102x65 mm | m ² = 57 | m ² = 65 |

De getoonde gevelstenen kunnen een lichte afwijking in kleur en densiteit vertonen t.o.v. de werkelijkheid. Overige formaten beschikbaar op aanvraag. Naargelang de bakserie kunnen de maten licht afwijken.

La couleur et la densité des briques montrées peuvent légèrement dériver de la réalité. Autres formats sur demande. Parmi les différentes cuissons, les dimensions pourraient varier légèrement.

The colours and density of the bricks as shown, may differ slightly from reality. Other sizes on request. The size may slightly differ from one production series to another.