# Fiche d'informations techniques du produit

Toscane

# Brunello

**Application:**
Les briques peuvent être maçonnées et rejointoyées traditionellement, appareillées aux joints minces ou collées avec des joints de 5mm

**Description:**
Les briques sont composées d'un mélange d'argiles campinoises de 1'ère quaternaire. Les briques ont une couleur rouge - orange, avec parfois des voiles de ciment blanc et bleu-gris . Parmi les différentes cuissons, les couleurs pourraient légèrement varier. Les boutisses et les panneresses sont rugueuses et vieillies. En complément avec les voiles de ciment, nous créons l'image caractéristique d'une brique de récupération. Les briques sont fabriquées à l'étireuse avec une perforation < 25 % du volume. Elles sont cuites dans un four tunnel à gaz sous une température de 1040 °C. Les briques ont une structure homogène et ne contiennent pas de nodules de chaux ou autres qui pourraient provoquer des dommages.

Configuration (EN 771.1): Brique de parement en terre cuite Perforé verticalement
Résistance à la compression: >= 35 N/mm²
Catégorie de résistance à la compression: I
Résistance au gel/dégel: F2
Catégorie de teneur en sels solubles: S2
Réaction au feu: classe A1
Conductivité thermique (P = 50): 0.55 W/m.K
Conductivité thermique (P = 90): 0.63 W/m.K
Pourcentage de vide: =< 20 %
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau: 5/10
Résistance d'adhérence (valeur fixe): 0.15 N/mm²
Quantité par lot: 1014
Contenu recyclé: 0 %
Code de référence de la racine commune de la DdP: Nr.1-Gr1a 21-12-2022
Autres tailles disponibles: 215 x 102 x 65 mm,210 x 100 x 65 mm,210 x 100 x 50 mm

Dimensions: 180 x 85 x 50 mm

Tolérance dimensionnelle: T2
Fourchette dimensionnelle: R2
Absorption d'eau: =< 10 %
Initial Rate of Water Absorption: 0.5 - 1.5 kg/m².min
Substances dangereuses: N/A
Résistance thermique (P = 50): 0.15 m².K/W
Résistance thermique (P = 90): 0.13 m².K/W
Densité sèche nette: 1950 kg/m³
Net Density Tolerance: D1
Densité sèche brute: 1700 kg/m³
Gross Density Tolerance: Dm(20%)
Poids du produit: 1.36 kg
Produits par mètre carré: 84

Vaartkant Rechts 4
B-2960 Brecht
Belgium

Tel: +32 3 313 81 98
Fax. +32 3 313 71 56
info@floren.be
**www.floren.be**

FLOREN & Cie NV/SA
part of the Michelmersh Brick Holdings Plc Group
STEENBAKKERIJ / BRIQUETERIE / BRICKS

Les briques sont conformes à la norme BENOR (PTV 23-002) et à la norme CE (%s).

Les données techniques sont exactes au moment de la publication. Pour obtenir une représentation fidèle du produit, veuillez commander un échantillon. Les coloris et la densité des briques présentées pourraient légèrement différer de la réalité. D'autres dimensions sont disponibles sur simple demande. Il est possible que les dimensions varient légèrement d'une série de production à l'autre.

Les déclarations de performance, les politiques environnementales et autres, sont disponibles sur le site web de l'entreprise : %s. Pour tout complément d'information, veuillez contacter notre service commercial au +32 3 313 81 98, ou par e-mail à : %s

Date de publication: 12/06/2026

Vaartkant Rechts 4
B-2960 Brecht
Belgium

Tel: +32 3 313 81 98
Fax. +32 3 313 71 56
info@floren.be
**www.floren.be**