Fiche d'informations techniques du produit

La Paloma

Jerusalem Extrudé Escorial

Application:
Les briques peuvent être maçonnées traditionellement ou appareillées aux joints minces entre 3-6mm. Elles ne peuvent pas être collées.

Description:
Les briques sont composées d'un mélange d'argiles bruns beiges pures provenant de l'Europe du Sud. Elles sont fabriquées par La Paloma en Espagne. Les briques sont brun/gris dans la masse avec une surface brun/gris rusueuse. Parmi les différentes cuissons, les couleurs pourraient légèrement varier. Les briques sont fabriquées à la main, sans perforation. Ils sont cuits dans un four tunnel au gaz à une température >1100°C. Les briques ont une structure homogène et ne contiennent pas de nodules de chaux ou autres qui pourraient provoquer des dommages.

Configuration (EN 771.1): Brique de parement en terre cuite Solide
Résistance à la compression: >= 20 N/mm²
Catégorie de résistance à la compression: II
Résistance au gel/dégel: F2
Catégorie de teneur en sels solubles: S2
Réaction au feu: classe A1
Conductivité thermique (P = 50): 0.85 W/m.K
Conductivité thermique (P = 90): 0.85 W/m.K
Pourcentage de vide: 0 %
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau: 50/100
Résistance d'adhérence (valeur fixe): 0.15 N/mm²
Quantité par lot: 264
Poids du produit: 4.2 kg
Produits par mètre carré: 40

Dimensions: 480 x 100 x 40 mm

Tolérance dimensionnelle: T1
Fourchette dimensionnelle: R1
Absorption d'eau: =< 5 %
Initial Rate of Water Absorption: 0 kg/m².min
Substances dangereuses: N/A
Résistance thermique (P = 50): 0.12 m².K/W
Résistance thermique (P = 90): 0.12 m².K/W
Densité sèche nette: 2100 kg/m³
Densité sèche brute: 2100 kg/m³
Tolérance de densité: D1
Contenu recyclé: 0 %
Code de référence de la racine commune de la DdP: 0
Autres tailles disponibles: 480 x 70 x 40 mm

Vaartkant Rechts 4
B-2960 Brecht
Belgium

Tel: +32 3 313 81 98
Fax. +32 3 313 71 56
info@floren.be
www.floren.be

FLOREN & Cie NV/SA
part of the Michelmersh Brick Holdings Plc Group
STEENBAKKERIJ / BRIQUETERIE / BRICKS

Les briques sont conformes à la norme BENOR (PTV 23-002) et à la norme CE (%s).

Les données techniques sont exactes au moment de la publication. Pour obtenir une représentation fidèle du produit, veuillez commander un échantillon. Les coloris et la densité des briques présentées pourraient légèrement différer de la réalité. D'autres dimensions sont disponibles sur simple demande. Il est possible que les dimensions varient légèrement d'une série de production à l'autre.

Les déclarations de performance, les politiques environnementales et autres, sont disponibles sur le site web de l'entreprise : %s. Pour tout complément d'information, veuillez contacter notre service commercial au +32 3 313 81 98, ou par e-mail à : %s

Date de publication: 12/06/2026

Vaartkant Rechts 4
B-2960 Brecht
Belgium

Tel: +32 3 313 81 98
Fax. +32 3 313 71 56
info@floren.be
www.floren.be